



## Лак панельный антисептический лессирующий STERLING (ВД-АК-114)



<b>ТИП</b>	Акрилатно-латексный лессирующий водоразбавляемый лак. Содержит вещества, предохраняющие древесину от воздействия влаги, УФ-излучения, гниения, плесени, водорослей.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных, каменных и кирпичных поверхностей.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Стены, потолки, двери, окна и другие внутренние и наружные деревянные поверхности, элементы ландшафтного дизайна из камня и кирпича. Не рекомендуется для поверхностей подвергающихся интенсивному износу.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<b>Подготовка поверхности:</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. <b>Неокрашенные поверхности</b> – поверхность очистить от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить. Загрунтовать составом «STERLING Антисептическая пропитка ВД-АК-012». Шляпки гвоздей, шурупов, и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской «STERLING Универсал КОПРОСТОП» или грунтом «DEFENDER ФЛ-03К». <b>Ранее окрашенные поверхности</b> – отшлифовать до матового состояния, обеспылить, обезжирить. Перед нанесением лака на основной объем проверить совместимость с ранее нанесенным покрытием на небольшом участке. Шляпки гвоздей, шурупов, и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской «STERLING Универсал КОПРОСТОП» или грунтом «DEFENDER ФЛ-03К».
<b>Расход (при однослойном нанесении):</b>	Для струганных и шлифованных поверхностей: 6-8 м <sup>2</sup> /л (130-170 г/м <sup>2</sup> ); Для распиленных поверхностей: 4-6 м <sup>2</sup> /л (170-260 г/м <sup>2</sup> ).  Расход лака зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
<b>Плотность:</b>	База EP – 1,03 кг/л
<b>Разбавитель:</b>	Вода
<b>Способ нанесения:</b>	Кисть, валик, краскораспылитель. Перед применением тщательно перемешать, избегая образования пузырьков. При наружных работах наносить не менее 2-х слоев лака.
<b>Время высыхания:</b>	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа.
<b>Блеск:</b>	Полуматовый (20 по ISO 2813), полуглянцевый (50 по ISO 2813), глянцевый (70 по ISO 2813).
<b>Цвет:</b>	Бесцветный. Возможна колеровка в любые цвета по "Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины".
<b>Транспортировка и хранение:</b>	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
<b>Вид упаковки:</b>	Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л