



Краска акриловая, модифицированная полиуретаном STERLING Универсал АКВА (ВД-АК-151)



ТИП	Износостойчивая акриловая краска, модифицированная полиуретанами, для наружных и внутренних работ. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибами и плесенью.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Полы и стены офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского назначения, детские, лечебно-профилактические и медицинские учреждения. Рекомендуется для применения на путях эвакуации.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Бетонные и деревянные полы, лестницы в жилых, общественных, медицинских и торговых помещениях. Различные деревянные и огрунтованные металлические изделия и конструкции, изделия и конструкции из ДСП и ДВП (двери, окна, мебель, инструменты).
СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ	Рекомендуется для помещений с повышенной влажностью, подвергающихся частому мытью и санитарной обработке. Выдерживает влажную очистку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли, грязи, высолов, плесени и грибов. Поверхности из черных металлов загрунтовать антикоррозионной краской «STERLING Универсал КОПРОСТОП» или грунтом «DEFENDER ФЛ-03К». Деревянные поверхности загрунтовать составом «STERLING Антисептическая пропитка ВД-АК-012». Оштукатуренные, зашпатлеванные и т.п. поверхности загрунтовать грунтовочным составом «STERLING Универсал Праймер ВД-АК-015». Ранее окрашенные поверхности – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности загрунтовать грунтовочным составом «STERLING Универсал Праймер ВД-АК-015».
Расход (при однослойном нанесении):	Для металлических и ранее окрашенных поверхностей: 10-12 м ² /л (100-125 г/м ²); Для деревянных, ДСП, ДВП, оштукатуренных и бетонных поверхностей: 8-10 м ² /л (125-150 г/м ²). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность:	База А – около 1,25 кг/л, база С – около 1,11 кг/л (в зависимости от цвета)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания:	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа. Для начала "щадящей" эксплуатации - 48 часов. Полная устойчивость к износу и истиранию набирается через 7-10 суток.
Блеск:	Полуматовый (30 по ISO 2813)
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA, ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ и др.
Транспортировка и хранение:	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки:	Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

+7(495)510-53-63, 526-59-77

www.nashkraska.ru, info@nashkraska.ru